

ノンフタル酸レザー

お子さまにも安心、安全の商品です。

ノンフタル酸 (NON7P)

試験方法: ガスクロマトグラフィー質量分析法(GC/MS 法)

N.D.: 50mg/kg未満

※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

| 物質名 | 含有量 (mg/kg) | | | |
|------|-----------------|--------|--------|------|
| | NP アビデ | NP カラー | NP クロス | |
| DNOP | フタル酸ジ-n-オクチル | N.D. | N.D. | N.D. |
| DEHP | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | N.D. | N.D. | 130 |
| DIDP | フタル酸ジイソデシル | N.D. | N.D. | N.D. |
| BBP | フタル酸ブチルベンジル | N.D. | N.D. | N.D. |
| DBP | フタル酸ジ-n-ブチル | N.D. | N.D. | N.D. |
| DINP | フタル酸ジイソノニル | N.D. | 113 | 152 |
| DIBP | フタル酸ジイソブチル | N.D. | N.D. | N.D. |

ノンフタル酸 外張り

NP ABIDE

NP アビデ

UP5209-UP5218



標準価格: 3,800 円/m (税別)

Made in China

有効巾: 137cm×25m乱

リピート: タテ-cm/ヨコ-cm

組成: 表皮 PVC/裏地 カノコ

※使用環境により、表面にツヤが出ることがあります。


性能試験データ

| 試験項目 | 試験結果 | 試験方法 |
|------|------|-----------------------------------|
| 耐光性 | 7級以上 | JIS L 0842 |
| 耐候性 | 4級 | JIS L 0891 B法 サンシャインウェザーメーター使用 |


※試験結果は測定値であり、保証値ではありません。




イス:UP5211 クッション:UP5213




UP5209




UP5211




UP5213




UP5215




UP5217




UP5210




UP5212



UP5214



UP5216



UP5218



イス:UP5219、UP5223、UP5225

ノンフタル酸

NP COLOR

NP カラー

UP5219-UP5226




標準価格: **3,400** 円/m (税別)

リピート: タテ-cm/ヨコ-cm

有効巾: 137cm×25m乱

組成: 表皮 PVC/裏地 メリヤス


Made in Japan




UP5223 [UP1158]



UP5225 [UP1159]



UP5219 [UP1152]



UP5220 [UP1157]



UP5221 [UP1153]



UP5222 [UP1154]



UP5224 [UP1155]



UP5226 [UP1166]

ノンフタル酸

NP CLOTH

NP クロス

UP5227-UP5232



標準価格: **3,500** 円/m (税別)

リピート: タテ-cm/ヨコ-cm

有効巾: 122cm×30m乱

組成: 表皮 PVC/裏地 メリヤス

Made in Japan



UP5227 [UP794]



UP5228 [UP797]



UP5229 [UP795]



UP5230 [UP799]



UP5231 [UP796]



UP5232 [UP798]